Cintas adhesivas industriales. Centro Empresarial Larrondo, Edif. 4, Naves 3-4-5 Apdo. de correos, 28 48180 LOIU (Vizcaya)
Tel. +34 902 102 990 Fax. +34 902 102 648 e-mail: pedidos@trayma.es calidad@trayma.es trayma@trayma.es www.trayma.es

HOJA TÉCNICA — Referencia: LOOP

Cierre adhesivo Hembra

Características	Valores
Producto: Material	Tejido Poliamida
Acabado:	Poliuretano
Ancho : < 50 mm ≥ 50 mm ≥ 100 mm	Nominal ± 1 mm Nominal ± 1,5 mm Nominal ± 2 mm
Grosor:	2,20 - 2.80 mm
Peso:	350 g/m² ± 10 %

Propiedades	Valores
Fuerza de enganche con Hook std *	Promedio 3,4 N/cm
Fuerza de cizalla con Hook std *	Promedio 10,9 N/cm²
Ciclo de vida del cierre *	50 % perdida después de10.000 usos del cierre.
Carga de rotura *	Mínimo de 220 N/cm
Encogimiento al lavado (3 x 60°C) ISO 5077	Máximo 2 %
Solidez del color a la luz ISO 105 sec/BO2	4 Mínimo
Solidez del color al lavado ISO 105 sec/CO3	4 Mínimo
Solidez del color al lavado en seco ISO 105 sec/DO1	4 Mínimo
Solidez del color al agua ISO 105 sec/EO1	4 Mínimo
Solidez del color al agua salada ISO 105 sec/EO2	4 Mínimo
Solidez del color al agua clorada ISO 105 sec/EO3	4 Mínimo
Solidez del color al sudor ISO 105 sec/EO4	4 Mínimo
Solidez del color al frotamiento ISO 105 sec/X12	4 Mínimo
Solidez del color al hipoclorito sodico, bleach AATCC188	4 Mínimo

Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por la propia experiencia, aunque sin compromisos.